duma
GRUPPO MASTROTTO

GRUPPO MASTROTTO SPA

SEDE LEGALE
36071 **ARZIGNANO** (**VICENZA**) – **ITALIA**
ZONA INDUSTRIALE – QUARTA STRADA, 7
PH +39 0444 621 000 r.a.
FAX **+39 0444 621 001** *FINANCIAL DEPT.*

www.mastrotto.com

SEDE OPERATIVA
SALES MANAGEMENT
36071 **ARZIGNANO** (**VICENZA**) – **ITALIA**
ZONA INDUSTRIALE – VIA DELLA TECNICA, 78
PH +39 0444 621 600 r.a.
FAX **+39 0444 621 601 – 602** SALES DEPT.
www.dumaleather.com
info@dumaleather.com

AUTOMOTIVE DIVISION
36071 **ARZIGNANO** (**VICENZA**) – **ITALIA**
ZONA INDUSTRIALE – VIA DELLA CONCIA, 156
PH +39 0444 621 500 r.a.
FAX **+39 0444 621 501**

CAPITALE SOCIALE euro 30.990.000,00 I.V.
R.E.A. di VICENZA n° 262197
REGISTRO IMPRESE VICENZA N° 02629600244
CODICE FISCALE / PARTITA IVA IT 02629600244
MECCANOGRAFICO VI-045646

ATLANTIC

Materiale Grezzo/*Raw Material* : Europeo/ *European*
Superficie Media/*Average Size* : 5,0 sqmt /*5,0 sqmt*

CARATTERISTICHE/*PROPERTY*	**METODO DI PROVA/ *TEST METHOD***	**RICHIESTE/*REQUIREMENT***
1. Spessore *Thickness*	ISO 2589	1,2 -1,4 mm
2. Resistenza alla luce artificiale (Xenotest) *Colour fastness to artificial light (Xenotest)* -(72 ore/ *72 hours)*	EN ISO 105B02	≥ 5 scala dei blu/*blue scale*
3. Resistenza allo Sfregamento *Colour fastness to rubbing* N° 500 cicli secco/ *dry rubs* N° 250 cicli umido/ *wet rubs* N° 80 sudore alcalino/*perspiration rubs*	 EN ISO 11640 EN ISO 11640 EN ISO 11641	 ≥ 4 scala de grigi/*grey scale* ≥ 3/4 scala dei grigi/*grey scale* ≥ 3/4 scala dei grigi/*grey scale*
4. Adesione della Rifinizione *Finish Adhesion*	EN ISO 11644	≥ 2 N/10 mm
5. Flessioni *Flexing Endurance* (dopo 50.000 cicli/*after 50.000 cycles*)	EN ISO 5402	Nessuna rottura/*No cracks*
6. Strappo *Tear Strenght*	ISO 3377-1	≥ 20 N
7. Comportamento al Fuoco *Burning behaviour*	IMO RES A652(16)	Passa/*Pass*

Approvato dal/Approved by
Laboratorio/Laboratory