



duma

GRUPPO MASTROTTO SPA

SEDE LEGALE

36071 ARZIGNANO (VICENZA) – ITALIA
 ZONA INDUSTRIALE – QUARTA STRADA, 7
 PH +39 0444 621 000 r.a.
 FAX +39 0444 621 001 FINANCIAL DEPT.

SEDE OPERATIVA
 SALES MANAGEMENT

36071 ARZIGNANO (VICENZA) – ITALIA
 ZONA INDUSTRIALE – VIA DELLA TECNICA, 78
 PH +39 0444 621 600 r.a.
 FAX +39 0444 621 601 – 602 SALES DEPT.
 www.dumaleather.com
 info@dumaleather.com

AUTOMOTIVE DIVISION

36071 ARZIGNANO (VICENZA) – ITALIA
 ZONA INDUSTRIALE – VIA DELLA CONCIA, 156
 PH +39 0444 621 500 r.a.
 FAX +39 0444 621 501

www.mastrotto.com

CAPITALE SOCIALE euro 30.990.000,00 I.V.
 R.E.A. di VICENZA n° 262197
 REGISTRO IMPRESE VICENZA N° 02629600244
 CODICE FISCALE / PARTITA IVA IT 02629600244
 MECCANOGRAFICO VI-045646

OCEAN		
Materiale Grezzo/Raw Material : Europeo/ European Superficie Media/Average Size : 5,0 sqmt /5,0 sqmt		
CARATTERISTICHE/PROPERTY	METODO DI PROVA/ TEST METHOD	RICHIESTE/REQUIREMENT
1. Spessore <i>Thickness</i>	ISO 2589	0,8-1,0 mm
2. Resistenza alla luce artificiale (Xenotest) <i>Colour fastness to artificial light (Xenotest)</i> -(72 ore/ 72 hours)	EN ISO 105B02	≥ 5 scala dei blu/blue scale
3. Resistenza allo Sfregamento <i>Colour fastness to rubbing</i> N° 500 cicli secco/ dry rubs N° 250 cicli umido/ wet rubs N° 80 sudore alcalino/perspiration rubs	EN ISO 11640 EN ISO 11640 EN ISO 11641	≥ 4 scala de grigi/grey scale ≥ 3/4 scala dei grigi/grey scale ≥ 3/4 scala dei grigi/grey scale
4. Adesione della Rifinitone <i>Finish Adhesion</i>	EN ISO 11644	≥ 2 N/10 mm
5. Flessioni <i>Flexing Endurance</i> (dopo 50.000 cicli/after 50.000 cycles)	EN ISO 5402	Nessuna rottura/No cracks
6. Strappo <i>Tear Strenght</i>	ISO 3377-1	≥ 20 N
7. Comportamento al Fuoco <i>Burning behaviour</i>	IMO RES A652(16)	Passa/Pass

Approvato dal/Approved by
 Laboratorio/Laboratory